ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ УДОБООУКЛАДЫВАЕМОСТИ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Реестр результатов испытаний · внутренняя форма лаборатории · лист № _____

Организация / лаборатория: _____ Объект / РБУ: _____ Период: _____

Ответственный за журнал: _____

Для каждой записи указывайте метод и нормативный документ. Значения осадки, жёсткости, расплыва и степени уплотняемости не объединяйте в один показатель.

№	Дата / время	Объект / место отбора	Партия / накладная	Бетон / класс	Заданная марка	Метод	Результат (значение, ед.)	Марка по факту	Т смеси, °С	Решение	Оборудование / инв. №	Исполнитель / подпись
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Примечание: решение о соответствии принимается по заданному показателю и допустимым отклонениям документа на поставку / применяемого нормативного документа. Форма не является утверждённым бланком ГОСТ и не заменяет протокол испытаний.

КАРТОЧКА ИСПЫТАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Подробная запись одного испытания / одной пробы

Организация / лаборатория: _____

Объект / РБУ: _____

Дата испытания: _____

Время: _____

№ записи в журнале: _____

Партия / накладная / замес: _____

Место отбора пробы: _____

Поставщик / изготовитель: _____

Тип бетона / класс: _____

Dmax заполнителя, мм: _____

Заданная марка / показатель: _____

Температура смеси, °C: _____

А. ОСАДКА КОНУСА — ГОСТ 10181-2014, раздел 4.2

Тип конуса: ☐ нормальный ☐ увеличенный

Время начала заполнения: _____

Осадка, определение 1: _____ см

Осадка, определение 2: _____ см

Средняя осадка (округлить до 1 см): _____ см

Разность определений: _____ см

Сходимость пары: ☐ соблюдена ☐ повторено на новой порции

Проверка по ГОСТ 10181-2014: расхождение не более 1 см при осадке до 9 см; не более 2 см при 10–15 см; не более 3 см при 16 см и выше. Общее время от начала заполнения первого определения до измерения второго — не более 10 мин.

Б. ЖЁСТКОСТЬ — ГОСТ 10181-2014, раздел 4.3

Метод: ☐ Вебе ☐ Красного ☐ Скрамтаева

Время жёсткости: _____ с

Определённая марка: ☐ Ж1 ☐ Ж2 ☐ Ж3 ☐ Ж4 ☐ Ж5

Критерий окончания испытания / наблюдение: _____

В. ИНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (если применим)

Показатель: ☐ расплыв ☐ степень уплотняемости ☐ иной: _____

Результат и единица: _____ Марка / класс: _____

Нормативный документ и пункт применённой методики: _____

Г. ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОДПИСИ

Прибор / оснастка, модель: _____

Инвентарный / серийный №: _____ Проверка состояния: _____

Результат: ☐ соответствует ☐ не соответствует ☐ повторное испытание ☐ не оценивалось

Отклонение / причина решения: _____

Испытание выполнил: _____ Подпись: _____

Проверил: _____ Подпись: _____

Важно: ГОСТ 10181-2014 не распространяется на самоуплотняющиеся бетонные смеси. Для СУБ, расплыва и иных показателей указывайте отдельный применимый нормативный документ и методику. Присвоение марки по результату не означает автоматического соответствия партии: сопоставьте показатель с заданием и допусками.